DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ART.4 CPR 305/2011)

[4] PROVENIENZA: VIA COLONNETTA 396-01036 NEPI (VT)

NUMERO DEL CERTIFICATO CE: 0099/CPD/A60/1036 - ANNO: '20

[6] SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2+

[7] RILASCIATO DA: AENOR Confía

[3] USI PREVISTI SECONDO LE NORME: UN EN 12620 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO; UNI EN 13043 AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER STRADE, AEROPORTI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO; UNI EN 13450 AGGREGATI PER MASSICCIATE FERROVIARIE; UNI EN 13242 AGGREGATI PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE. LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI SOTTO RIPORTATE SEGUONO LE INDICAZIONI DELL'APPENDICE ZA DELLE NORME ARMONIZZATE ED IL D.M. DEL 11/04/07 E D.M. 16/11/09.		**AGGREGATO RICICLATO 0/40** **UNI EN** **13242**	**SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA**
[9]PRESTAZIONE DICHIARATA		**AGN 18**	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	FORMA DELL'AGGREGATO GROSSO	N.A.	**UNI EN 13242:2002+A1:2007**
FORMA, DIMENSIONE E MASSA VOLUMICA DEI GRANULI	DIMENSIONE DELL'AGGREGATO (d/D)	0/40	
	GRANULOMETRIA	G_A 85	
	GRANULOMETRIA DICHIARATA	Passante 40 100% 31,5 68% 20 58% 16 51% 14 46% 12,5 43% 10 39% 8 34% 6,3 30% 4 24% 2 19% 1 13% 0,5 9% 0,25 6% 0,125 4%	
	MASSA VOLUMICA DEI GRANULI (Mg/m^3)	N.A.	
PULIZIA/PUREZZA	CONTENUTO IN CONCHIGLIE AGGR. GROSSO	N.A.	
	QUALITA' DEI FINI (S.E.)	N.A.	
	CONTENUTO DEI FINI-POLVERI	f_3	
PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE	PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGR. GROSSI	N.A.	
RESISTENZA FRAMMENTAZIONE/ FRANTUMAZIONE	RESISTENZA FRAMMENTAZIONE AGGR. GROSSO	LA_{30}	
RESISTENZA LEVIGABILITA'/ABRASIONEATTRITO/USURA/LOGORAMENTO	RESISTENZA USURA AGGR.GROSSO	N.A.	
	RESISTENZA LEVIGABILITA'	N.A.	
	RESISTENZA ABRASIONE SUPERFICIALE	N.A.	
COMPOSIZIONE/ CONTENUTO	CLORURI	N.A.	
	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	$AS_{0,8}$	
	ZOLFO TOTALE (%S)	N.A.	
	COMPONENTI CHE ALTERANO LA VELOCITA' DI PRESA E DI INDURIMENTO DEL CALCESTRUZZO	N.A.	
	CONTENUTO DI CARBONATO (% $CaCO_3$)	N.A.	
	DESCRIZIONE PETROGRAFICA-COMPOSIZIONE CHIMICA-CONTENUTO	Rc_{50}; Ru_{15}; Rb_{30}.; Ra_{20}.; Rg_{2}.; X_{1}.	
ASSORBIMENTO DI ACQUA	ASSORBIMENTO DI ACQUA (%)	N.A.	
SOSTANZE PERICOLOSE	CONOSCENZA DELLE MATERIE PRIME GESTIONE DELLA PRODUZIONE		
DURABILITA' AL GELO/DISGELO	RESISTENZA AL GELO/DISGELO AGGR. GROSSO	N.A.	
RESISTENZA/DURABILITA' ALLO SHOCK TERMICO	RESISTENZA/DURABILITA' ALLO SHOCK TERMICO (%)	N.A.	
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI SILICE	REATTIVITA' ALCALI SILICE	N.A.	
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	AFFINITA' DEGLI AGGR. GROSSI AI LEGANTI BITUMINOSI % di copertura di bitume	N.A.	
		N.A.	
DURABILITA' AGLI AGENTI ATMOSFERICI	SONNENBRAND DEL BASALTO		

NOTE: RELATIVAMENTE ALLA STABILITA' DI VOLUME E ALLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE DA PNEUMATICI CHIODATI DEGLI AGGR. GROSSI DA UTILIZZARE PER STRATI SUPERFICIALI, IL VALORE IN ETICHETTA E' N.P.D. (NESSUNA REGOLAMENTAZIONE IN ITALIA, NESSUN OBBLIGO DI DETERMINARE E DICHIARARE LA PRESTAZIONE). N.A. (PARAMETRO NON APPLICABILE PER LA NORMA SPECIFICATA).

[10] La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto del fabbricante_____

Nepi, 22/04/2024